

STOFFKOLLEKTION

Capri Velours

Velours
 Velour

89.000 Touren

Scheuerfestigkeit nach Martindale


Lichtechtheit 5 von 5

Farben bleiben brillant


Pilling 5 von 5

Bestnote, keine Knötchenbildung


OEKO-TEX® Standard 100

Auf Schadstoffe geprüft

BASISDATEN *Basic data*

Gewicht / Weight	Zusammensetzung / Composition	Nutzbreite / Usable width	Art des Stoffes / Type of fabric
360 g/m² ± 5 %	92 % Polyester, 8 % Nylon	145 cm ± 2 %	Velours

PRÜFWERTE NACH DIN EN 14465:2006 *Test results*

PRÜFUNG / TEST	VERFAHREN / METHOD	ERGEBNIS / RESULT
Scheuerfestigkeit Abrasion resistance	EN ISO 12947-1,2	89.000
Zugfestigkeit Tensile strength	EN ISO 13934-1	40,4-843 N Kette / warp 33,9-652 N Schuss / weft
Nahtschiebewiderstand Seam slippage	EN ISO 13936-2	3,3 mm Kette / warp 2,8 mm Schuss / weft
Pillbildung Resistance to pilling	EN ISO 12945-2	5 (5)
Weiterreifestigkeit Tear strength	EN ISO 13937-3	43,5 N Kette / warp 88,5 N Schuss / weft
Reibechtheit Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	5 (5)
Lichtechtheit Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	5 (5)
Entzündbarkeit Ignitability	EN 1021-1 / BS 5852: Part 1:1979, Ignition source 0 (Cigarette)	Bestanden, keine Verbrennung No burning identified
Feuerschutz Fire protection	BS 5852	Auf Anfrage On request

PFLEGEHINWEISE *Care labeling*

					
Handwäsche Hand wash	Nicht bleichen Do not bleach	Nicht im Trockner Do not tumble dry	Bügeln, niedrig Iron low	Reinigung (P), schonend Gentle dry clean	Nicht bürsten Do not brush

ZERTIFIKATE *Certificates*


Konformität / Compliance: Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU-Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).
 Our product complies with EU Directive 2002/61/EC and the European Chemicals Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH).

Geprüft durch / Tested by: CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium, Carl-Bertelsmann-Str. 66, 33332 Gütersloh, Germany. Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, die Ergebnisse verstehen sich daher als mittlere Richtwerte. The tests were carried out with different samples, therefore the results are meant as medium indicative.