

STOFFKOLLEKTION

Riviera *Samt*

Samtstoff
 Velvet

120.000 Touren
 Scheuerfestigkeit nach Martindale

Pilling 5 von 5
 Bestnote, keine Knötchenbildung

OEKO-TEX® Standard 100
 Auf Schadstoffe geprüft

Entzündbarkeit bestanden
 EN 1021-1, Zigarettestest

BASISDATEN *Basic data*

Gewicht / Weight	Zusammensetzung / Composition	Nutzbreite / Usable width	Art des Stoffs / Type of fabric
300 g/m² ± 5 %	100 % Polyester	140 cm ± 2 %	Samtstoff

PRÜFWERTE NACH DIN EN 14465:2006 *Test results*

PRÜFUNG / TEST	VERFAHREN / METHOD	ERGEBNIS / RESULT
Scheuerfestigkeit Abrasion resistance	EN ISO 12947-1,2	120.000
Zugfestigkeit Tensile strength	EN ISO 13934-1	87-539 N Kette / warp 511-565 N Schuss / weft
Nahtschiebewiderstand Seam slippage	EN ISO 13936-2	1,9-2,1 mm Kette / warp 1,9-2,1 mm Schuss / weft
Pillbildung Resistance to pilling	EN ISO 12945-2	5 (5)
Weiterreißfestigkeit Tear strength	EN ISO 13937-3	41-46 N Kette / warp 30-33 N Schuss / weft
Reibechtheit Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	4 (5)
Lichtechtheit Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	4 (5)
Entzündbarkeit Ignitability	EN 1021-1 / BS 5852: Part 1:1979, Ignition source 0 (Cigarette)	Bestanden, keine Verbrennung No burning identified
Feuerschutz Fire protection	BS 5852	Auf Anfrage On request

PFLEGEHINWEISE *Care labeling*

					
Handwäsche Hand wash	Nicht bleichen Do not bleach	Nicht im Trockner Do not tumble dry	Bügeln, niedrig Iron low	Reinigung (P), schonend Gentle dry clean	Nicht bürsten Do not brush

ZERTIFIKATE *Certificates*


Konformität / Compliance: Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU-Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Our product complies with EU Directive 2002/61/EC and the European Chemicals Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH).

Geprüft durch / Tested by: CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium, Carl-Bertelsmann-Str. 66, 33332 Gütersloh, Germany. Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, die Ergebnisse verstehen sich daher als mittlere Richtwerte. The tests were carried out with different samples, therefore the results are meant as medium indicative.