

STOFFKOLLEKTION

Siena *Suede*

Stoff, Wildlederoptik
 Fabric, suede look

Samtweiche Haptik
 Edle Wildlederoptik

**Entzündbarkeit
bestanden**
 EN 1021-1, Zigarettestest

**OEKO-TEX® Standard
100**
 Auf Schadstoffe geprüft

**Azofarbstoffe nicht
nachweisbar**
 Im Labor geprüft

BASISDATEN *Basic data*

Gewicht / Weight	Zusammensetzung / Composition	Nutzbreite / Usable width	Art des Stoffes / Type of fabric
350 g/m² ± 10 %	100 % Polyester	145 cm ± 2 %	Stoff, Wildlederoptik

PRÜFWERTE NACH DIN EN 14465:2006 *Test results*

PRÜFUNG / TEST	VERFAHREN / METHOD	ERGEBNIS / RESULT
Scheuerfestigkeit Abrasion resistance	EN ISO 12947-1,2	1366-1509 N Kette / warp 404-446 N Schuss / weft (A/B)
Zugfestigkeit Tensile strength	EN ISO 13934-1	25.000-30.000 (B)
Nahtschiebewiderstand Seam slippage	EN ISO 13936-2	2,3-2,7 mm Kette / warp 3,6-4,0 mm Schuss / weft (A/A)
Pillbildung Resistance to pilling	EN ISO 12945-2	4 (B)
Weiterreißfestigkeit Tear strength	EN ISO 13937-3	83,6-92,4 N Kette / warp 60,7-67,1 N Schuss / weft (A/A)
Entzündbarkeit Ignitability	EN 1021-1 / BS 5852: Part 1:1979, Ignition source 0 (Cigarette)	Bestanden, keine Verbrennung No burning identified
Feuerschutz Fire protection	BS 5852	Auf Anfrage On request

PFLEGEHINWEISE *Care labeling*

					
Handwäsche Hand wash	Nicht bleichen Do not bleach	Nicht im Trockner Do not tumble dry	Bügeln, niedrig Iron low	Reinigung (P), schonend Gentle dry clean	Nicht bürsten Do not brush

ZERTIFIKATE *Certificates*

Azofarbstoffe nicht nachweisbar / Azo dyes undetectable

Konformität / Compliance: Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU-Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).
 Our product complies with EU Directive 2002/61/EC and the European Chemicals Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH).

Geprüft durch / Tested by: CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium, Carl-Bertelsmann-Str. 66, 33332 Gütersloh, Germany. Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, die Ergebnisse verstehen sich daher als mittlere Richtwerte. The tests were carried out with different samples, therefore the results are meant as medium indicative.